# Иоват® 448.50/54

## Контактный клей

**Примеры применения:** Для склеивания плит из слоистого пластика, ДСтП и ДВП, а также резины, пластика, нетканого материала, разного вида пластмасс между собой и на металл. Пригоден для склеивания высококачественного поролона.

**Основа:** Полихлоропрен

**Технические данные:**

| | |
|---|---|
| Вязкость [мПа сек]: Хёплер | пр. 575 |
| Сухой остаток [%]: | пр. 18 |
| Плотность [г/см³]: | пр.0,81 |
| Цвет: | красный - конечная цифра 4 |
| | Светлобежевый – конечная цифра 0 |

**Свойства:** **Перед употреблением хорошо перемешать! Не содержит толуол**
Хорошо распыляется, двустороннее нанесение, отличная начальная прочность, хорошая теплостойкость.

**Указания по применению:** Клей наносится на обе склеиваемые стороны кистью, зубчатым шпателем или пистолетом-распылителем

| | |
|---|---|
| Открытое время: | 1 – 15 мин. |
| Давление распыления (бар): | 4 - 6 |
| Давление материала (бар): | 0,5 - 3 |
| Диаметр сопла (мм): | 1,5 - 2 |

После склеивания детали хорошо прижать или положить в пресс.

**Растворение/ очистка:** Растворитель Иоват® 401.10.

**Хранение:** Срок хранения в сухом и прохладном месте (15 – 25 °C) в хорошо закрытой оригинальной упаковке 6 месяцев с даты отгрузки от производителя.

**Упаковка:** По запросу.

**Примечание:** Дальнейшие указания по использованию, транспортировке и удалению отходов получите из соответствующего паспорта безопасности.

**05/07** Все технические данные являются параметрами, представляющие средние значения. Наши проспекты постоянно актуализируются и обновляются соответственно новейшему уровню развития. Это издание заменяет все предшествующие издания и действительно в срок выпуска.

Производитель - Jowat AG, 32758 Detmold – Deutschland, +49(0)5231749-0, info@jowat.de